

DECORATORI BASSANESI



BONBON
Design by Paola Navone

Caratteristiche tecniche

Technical specifications
Caractéristiques techniques

Gres porcellanato tutta massa non smaltato UGL, Porcelain gres without enamels UGL, Grès porcelainé pleine masse non émaillé

SPESSORE, THICKNESS, ÉPAISSEUR 5 MM		ISO 13006, UNI EN 14411 Annex G Bla UGL		
Caratteristiche tecniche Technical specifications Caractéristiques techniques	Metodi di prova Test methods Méthodes d'essai Norma ISO Standard	Valori prescritti dalle norme International standards Valeurs prescrites par les normes UNI EN 14411—ISO 13006	Prestazioni Performances	
 Assorbimento d'acqua Water absorption Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Compliant	Conforme
 Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	Conforme Compliant	Conforme
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks Résistance aux variations de température	ISO 10545-9	Metodo disponibile Available method Méthode disponible	Conforme Compliant	Conforme
 Resistenza al calore secco Resistance to dry heat Résistance à la chaleur sèche			Conforme Compliant	Conforme
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel	ISO 10545-12	Metodo disponibile Available method Méthode disponible	Conforme Compliant	Conforme
 Resistenza ai prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina, Resistance to household and swimming pool chemical products, Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et aux additifs pour piscine	ISO 10545-13	min. B	Conforme Compliant	Conforme
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches	ISO 10545-14	minimum classe 3	Conforme Compliant	Conforme
 Det. della resistenza all'acqua marina Det. of the resistance to sea water Dét. de la résistance à l'eau de mer			Conforme Compliant	Conforme
 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement	EN 16165 B			R11
	EN 16165 A			A+B+C

I valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento condotti nei nostri laboratori e/o presso centri di analisi esterni certificati. I valori di singole produzioni possono variare.

Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers. Values of each individual production may vary.

Les valeurs reflètent une moyenne de plusieurs tests réalisés conformément aux normes de référence, effectués dans nos laboratoires et/ou dans des centres d'analyses externes certifiés. Les valeurs des productions individuelles peuvent varier.

Trattandosi di un prodotto tecnico a tutto impasto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.

We produce technical unglazed porcelain stoneware slabs, and some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.

Etant donné qu'il s'agit d'un produit technique à masse unique, quelques impuretés et points visibles dans les couleurs claires doivent être considérés comme une caractéristique technique du produit.

Importante: il prodotto è realizzato in gres porcellanato tutta massa non smaltato UGL e viene protetto da una “salatura”, cioè da un’applicazione che non ne altera le caratteristiche estetiche, ma lo protegge da eventuali intrusioni di sporcizia nelle microporosità, che di norma sono una caratteristica naturale del grès porcellanato. Questa applicazione consente una pulizia in fase di posa del materiale e una manutenzione semplice.

Important: le produit est réalisé en grès porcelainé pleine masse non émaillé UGL est il et protégé par un “salage”, c’est-à-dire par une application qui n’altère pas ses caractéristiques esthétiques, mais le protège contre d’éventuelles intrusions de saleté dans les microporosités, qui sont en général une caractéristique du grès porcelainé. Cette application permet un nettoyage en phase de pose du matériau et un entretien simple.

Important: the product is developed in porcelain gres homogeneous without enamels UGL and it is protected by “salting”, i.e. by an application that does not alter the appearance characteristics, but protects against any intrusions of dirt into the micro-porosities, which are usually a natural feature of porcelain stoneware. Such application allows cleaning the material when laying it as well as for easy maintenance.

Stucco Consigliato, Recommended Filling, Plâtre Conseillé

	Mapei		Kerakoll Color Fill	
	Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint ton sur ton		Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint ton sur ton	
White	100		KK2	
Aquamarine	176		KK47	
Ardesia	113		KK8	
Smoke	119		KK10	
Ecrù	137		KK89	
Ocra	188		KK153	
Mud	187		KK157	
Skyblue	168		KK26	

Il consumo di stucco cementizio è di circa 2,8 Kg/mq.
Il consumo di stucco epossidico è di circa 2,9 Kg/mq.
The consumption of cement grout is approximately 2.8 kg/m².
The consumption of epox grout is approximately 2.9 Kg/m²
La consommation d'enduit de ciment est de 2,8 Kg/m² environ.
La consommation d'enduit de époxy est de 2,9 Kg/m² environ