

DECORATORI BASSANESI

SHADES
Design by Keiji Takeuchi

Bicottura pasta bianca rettificata, White body double fired rectified, Double cuisson, pâte blanche rectifiée

SPESSORE, THICKNESS, ÉPAISSEUR 9 MM		ISO 13006 - UNI EN 14411 Annex L - BIII GL		
Caratteristiche tecniche Technical specifications Caractéristiques techniques		Metodi di prova Test methods Méthodes d'essai Norma ISO Standard	Valori prescritti dalle norme International standards Valeurs prescrites par les normes UNI EN 14411—ISO 13006	Prestazioni Performances
	Lati Sides Côtés	ISO 10545-2	± 0,5% (± 2,0 mm)	Conforme Compliant Conforme
	Spessore Thickness Épaisseur	ISO 10545-2	± 10% (± 0,5 mm)	Conforme Compliant Conforme
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of edges Rectilinéité des arêtes	ISO 10545-2	± 0,3% (± 1,5 mm)	Conforme Compliant Conforme
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité	ISO 10545-2	± 0,5% (± 2,0 mm)	Conforme Compliant Conforme
	Planarità Surface Flatness Planéité	ISO 10545-2	± 0,5% (± 2,0 mm)	Conforme Compliant Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Water absorption	ISO 10545-3	E _b > 10%	E _b > 10%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion	ISO 10545-4	> 600N > 12 N/mm ²	Conforme Compliant Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks Résistance aux variations de température	ISO 10545-9	Test superato secondo EN ISO 10545-1 Test passed according to EN ISO 10545-1 Essai conforme à la norme EN ISO 10545-1	Nessun danno No damage Aucun dommage
	Resistenza ai prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina, Resistance to household and swimming pool chemical products, Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et aux additifs pour piscine	ISO 10545-13	min. B	Conforme Compliant Conforme
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches	ISO 10545-14	minimum classe 3	Conforme Compliant Conforme

I valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento condotti nei nostri laboratori e/o presso centri di analisi esterni certificati. I valori di singole produzioni possono variare.

Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers. Values of each individual production may vary.

Les valeurs reflètent une moyenne de plusieurs tests réalisés conformément aux normes de référence, effectués dans nos laboratoires et/ou dans des centres d'analyses externes certifiés. Les valeurs des productions individuelles peuvent varier.

Stucco Consigliato, Recommended Filling, Plâtre Conseillé

	Mapei		Kerakoll Color Fill	
	Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint ton sur ton		Stuccatura a tono, Tone on tone grouting, Joint ton sur ton	
White	103		KK4	
Dark Grey	113		KK8	
Sand	187		KK157	
Terracotta	188		KK153	
Deep Blue	119		KK10	